WELTORGANISATION FUR GEISTIGES EIGENTUM

Internationales Bûro INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG-ÜBER DIE

INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) WO 00/22027 (51) Internationale Patentklassifikation 7: (11) Internationale Veröffentlichungsnummer: C08G 61/02 A1 (43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 20. April 2000 (20.04.00) PCT/EP99/06422 (81) Bestimmungsstaaten: AE, AL, AM, AU, AZ, BA, BB, BG, (21) Internationales Aktenzeichen: BR, BY, CA, CN, CU, CZ, DM, EE, GD, GE, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LT, LV, (22) Internationales Anmeldedatum: 1. September 1999 (01.09.99) MD, MG, MK, MN, MX, NO, NZ, PL, RO, RU, SG, SI, SK, TJ, TM, TR, TT, UA, US, UZ, VN, YU, ZA, ARIPO Patent (GH, GM, KE, LS, MW, SD, SL, SZ, UG, ZW), (30) Prioritätsdaten: eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, 198 46 768.0 10. Oktober 1998 (10.10.98) DE TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): AXTVA GMBH [DE/DE]; D-65926 Frankfurt am Main (DE). SN, TD, TG). (72) Erfinder; und (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): SPREITZER, Hubert Veröffentlicht [DE/DE]; Inselsbergstrasse 10, D-65929 Frankfurt am Mit internationalem Recherchenbericht. Main (DE). BECKER, Heinrich [DE/DE]; Zum Talblick 30, D-61479 Glashütten (DE). KREUDER, Willi [DE/DE]; Sertoriusring 13, D-55126 Mainz (DE). (54) Title: CONJUGATED POLYMERS CONTAINING 2,7 FLUORENYL UNITS WITH IMPROVED PROPERTIES (54) Bezeichnung: KONJUGIERTE POLYMERE ENTHALTEND 2,7-FLUORENYLEINHEITEN MIT VERBESSERTEN EIGEN-**SCHAFTEN** (57) Abstract The present invention relates to novel polymers and the use thereof as organic semiconductors and/or as electroluminescent material, in addition to electroluminescent devices containing said polymers. (57) Zusammenfassung Die vorliegende Erfindung beschreibt neuartige Polymere und deren Verwendung als organischer Halbleiter und/oder als Elektrolumineszenzmaterial sowie Elektrolumineszenzvorrichtungen enthaltend derartige Polymere.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finaland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal .
AU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	T.J	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland		Republik Mazedonien	TR	Turkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	ML	Mali	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MN	Mongolei	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL.	Israel	MR	Mauretanien	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MW	Malawi	US	Vereinigte Staaten von
CA	Kanada	IT	Italien	MX	Mexiko		Amerika
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NE	Niger	UZ	Usbekistan .
CG	Kongo	KE	Kenia	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik	NZ	Neuseeland	ZW	Zimbabwe
Ci CM	**···		Korea	PL	Polen		
L	China	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CN	Crima Kuba	KZ	Kasachstan	RO	Rumānien		
	Tschechische Republik	LC	St. Lucia	RU	Russische Pöderation		
CZ	•	ш	Liechtenstein	SD	Sudan		
DE	Danemark	LK	Sri Lanka	SB	Schweden		
EE	Danemark Estland	LR	Liberia	SG	Singapur		

Beschreibung

·. ·. ·. Konjugierte Polymere enthaltend 2,7-Fluorenyleinheiten mit verbesserten Eigenschaften

Es besteht ein hoher industrieller Bedarf an großflächigen Festkörper-Lichtquellen für eine Reihe von Anwendungen, überwiegend im Bereich von Anzeigeelementen, der Bildschirmtechnologie und der Beleuchtungstechnik. Die an diese Lichtquellen gestellten Anforderungen können zur Zeit von keiner der bestehenden Technologien völlig befriedigend gelöst werden.

Als Alternative zu herkommlichen Anzeige- und Beleuchtungselementen, wie Glühlampen, Gasentladungslampen und nicht selbstleuchtenden Flüssigkristallanzeigeelementen, sind bereits seit einiger Zeit Elektrolumineszenz(EL)materialien und -vorrichtungen, wie lichtemittierende Dioden (LED), in Gebrauch.

Neben anorganischen sind seit etwa 30 Jahren auch niedermolekulare organische Elektrolumineszenzmaterialien und -vorrichtungen bekannt (siehe z.B. US-A-3,172,862). Bis vor kurzem waren aber solche Vorrichtungen in ihrer praktischen Verwendbarkeit stark eingeschränkt.

In WO 90/13148 und EP-A-0,443,861 sind Elektrolumineszenzvorrichtungen beschrieben, die einen Film aus einem konjugierten Polymer als lichtemittierende Schicht (Halbleiterschicht) enthalten. Solche Vorrichtungen bieten zahlreiche Vorteile wie die Möglichkeit, großflächige, flexible Displays einfach und kostengünstig herzustellen. Im Gegensatz zu Flüssigkristalldisplays sind Elektrolumineszenz-Displays selbstleuchtend und benötigen daher keine zusätzliche rückwärtige Beleuchtungsquelle.

Eine typische Vorrichtung nach WO 90/13148 besteht aus einer lichtemittierenden Schicht in Form eines dünnen, dichten Polymerfilms (Halbleiterschicht), d r

wenigstens ein konjugiertes Polymer enthält. Eine erste Kontaktschicht steht in Kontakt mit einer ersten Oberfläche, eine zweite Kontaktschicht mit iner weiteren Oberfläche der Halbleiterschicht. Der Polymerfilm der Halbleiterschicht hat eine genügend geringe Konzentration von extrinsischen Ladungsträgern, so daß beim Anlegen eines elektrischen Feldes zwischen den beiden Kontaktschichten Ladungsträger in die Halbleiterschicht eingebracht werden, wobei die eine Kontaktschicht positiv gegenüber der anderen wird, und die Halbleiterschicht Strahlung aussendet. Die in solchen Vorrichtungen verwendeten Polymere sind konjugiert. Unter konjugiertem Polymer versteht man ein Polymer, das ein delokalisiertes Elektronensystem entlang der Hauptkette besitzt. Das delokalisierte Elektronensystem verleiht dem Polymer Halbleitereigenschaften und gibt ihm die Möglichkeit, positive-und/oder-negative-Ladungsträger-mit-hoher-Mobilität-zu transportieren.

Für die Verwendung in EL-Elementen gemäß WO 90/13148 sind bereits sehr viele verschiedene Polymere vorgeschlagen worden. Besonders gut geeignet scheinen dabei Derivate des Poly(p-phenylen-vinylens) PPV zu sein. Derartige Polymere sind beispielsweise in WO 98/27136 beschrieben. Diese Polymere sind insbesondere für Elektrolumineszenz im grünen bis roten Spektralbereich geeignet. Im blauen bis blaugrünen Spektralbereich sind bisher hauptsächlich Polymere auf Basis des Polyp-phenylens (PPP) bzw. Polyfluorens (PF) vorgeschlagen worden. Entsprechende Polymere sind beispielsweise in EP-A-0,707,020, WO 97/05184 und WO 97/33323 beschrieben. Diese Polymere zeigen bereits gute EL-Eigenschaften, wobei die Entwicklung noch lange nicht abgeschlossen ist. So weisen Polymere im blauen bis blaugrünen Spektralbereich häufig noch das Phänomen der morphologischen Instabiltät auf. Z. B. zeigen viele Polyfluorene flüssigkristallines oder verwandtes Verhalten, welches im dünnen Film zu Domänenbildung führen kann, was wiederum zur Herstellung einer homogen leuchtenden Fläche ungeeignet ist. Auch neigen diese Polymere zur Aggregatbildung, was die Elektrolumineszenz ungewünscht in den langwelligen Bereich verschiebt, sowie die Lebensdauer der EL-Elemente negativ beeinflußt.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es daher, Polymere bereitzustellen, die im blauen und blaugrünen Spektralbereich zur Emission geeignet sind und die gleichzeitig verbessertes morphologisches Verhalten aufweisen.

Überraschend wurde nun gefunden, daß durch den Einbau von speziellen Comonomeren in ansonsten typisch lineare konjugierte Polymere, die hauptsächlich 2,7-Fluorenyleinheiten enthalten, die morphologischen Eigenschaften signifikant verbessert werden, ohne die sehr guten Anwendungseigenschaften (Emissionsfarbe, Quantenausbeute der Emission, Verwendbarkeit in EL-Applikationen) zu verlieren. Ein ähnlicher Ansatz ist in M. Kreyenschmidt et al., Macromolecules 1998, 31, 1099 beschrieben. Hier wurde versucht, die morphologische-Stabilität von-Polyfluorenen durch-Einbau-von-Comonomeren-zu erhöhen. Gute Ergebnisse (die Morphologie betreffend) wurden hier jedoch nur für Comonomere, die zu einer Konjugationsunterbrechung führen, erhalten. Diese Unterbrechungen führen jedoch zu generellen Problemen (z. B. niedrigere Ladungsträgermobilität) bei der Verwendung derartiger Polymere in elektronischen Anwendungen, z. B. EL-Vorrichtungen.

Die erfindungsgemäßen Polymere enthalten statistisch oder regelmäßig einpolymerisierte Comonomer-Einheiten, die einerseits eine elektronische Konjugation des gesamten Polymeren erlauben und andererseits dem Polymer in seiner Polymerhauptkette einen Knick aufzwingen.

Als Knick entlang der Polymerhauptkette im Sinne der vorliegenden Anmeldung ist folgendes zu verstehen: Betrachtet man das Polymer, welches hauptsächlich 2,7-Fluorenyleinheiten enthält, als linearen Stab, bewirkt der Knick eine deutliche Abweichung vom linearen Verlauf, d. h. betrachtet man die Längsachse der 2,7-Fluorenyleinheiten als Gerade, so weisen diese von zwei an den Knick anschließenden Einheiten im Schnittpunkt einen Winkel auf, der deutlich von 180 (bzw. 0°) abweicht; hierbei wird die formale Konjugation des Polymeren jedoch nicht unterbrochen.


Gegenstand der Erfindung sind konjugierte Polymere, die neben Struktureinheiten der Formel (I),

worin

- R¹, R² gleich oder verschieden Wasserstoff, C₁-C₂₂-Alkyl, C₂-C₂₀-Hetereoaryl, C₅-C₂₀-Aryl, F, Cl, CN; wobei die vorstehend genannten Alkylreste verzweigt oder unverzweigt-sein-können oder-auch Cycloalkyle-darstellen, und einzelne, nicht benachbarte CH₂-Gruppen des Alkyrestes durch O, S, C=O, COO, N-R⁵ oder auch einfache Aryle ersetzt sein können, wobei die vorstehend genannten Aryle mit einem oder mehreren Substituenten R³ substituiert sein können. Bevorzugt sind Verbindungen, bei denen R¹ und R² beide gleich und dabei ungleich Wasserstoff oder Chlor sind. Weiterhin bevorzugt sind Verbindungen, bei denen R¹ und R² voneinander verschieden und auch von Wasserstoff verschieden sind;
- R³, R⁴ gleich oder verschieden C₁-C₂₂-Alkyl, C₂-C₂₀-Hetereoaryl, C₅-C₂₀-Aryl, F, Cl, CN, SO₃R⁵, NR⁵R⁶; dabei können die Alkylreste verzweigt oder unverzweigt sein oder auch Cycloalkyle darstellen; und einzelne, nicht benachbarte CH₂-Gruppen des Alkylrestes durch O, S, C=O, COO, N-R⁵ oder auch einfache Aryle ersetzt sein können, wobei die vorstehend genannten Aryle mit einem oder mehreren nichtaromatischen Substituenten R³ substituiert sein können,
- R⁵, R⁶ gleich oder verschieden H, C₁-C₂₂-Alkyl, C₂-C₂₀-Hetereoaryl, C₅-C₂₀-Aryl; dabei können die Alkylreste verzweigt oder unverzweigt sein oder auch Cycloalkyle darstellen; und einzelne, nicht benachbarte CH₂-Gruppen des Alkylrestes durch O, S, C=O, COO, N-R⁵ oder auch einfache Aryle ersetzt sein, wobei die vorstehend genannten Aryle mit einem oder mehreren nichtaromatischen Substituenten R³ substituiert sein können, und

m, n jeweils eine ganze Zahl 0, 1, 2 oder 3, bevorzugt 0 oder 1 ist,

noch Struktureinheiten der Formel (II)



worin

Ar gleich Aromat ist und ein mono- oder polycyclisches aromatisches konjugiertes System mit 5 bis 20 Kohlenstoffatomen, bei dem ein oder mehrere Kohlenstoffatome durch Stickstoff, Sauerstoff oder Schwefel ersetzt sein können, und dessen Verknüpfungsstellen so gewählt sind, daß sich entlang der Polymerhauptkette ein Winkel ungleich 180°, vorzugsweise kleiner 120°, insbesondere bevorzugt kleiner 90° ergibt, ist, enthalten.

Besonders geeignet sind Reste Ar (Aromat) die neben dem eingangs erwähnten Knick noch eine räumliche Verdrillung der Polymerhauptkette bewirken. Dies ist dann erreicht, wenn die drei Polymerteilstränge, die durch zwei aufeinanderfolgende Knicke verbunden sind, nicht mehr in eine Ebene zu bringen sind (d. h. ein Diederwinkel von deutlich größer 0° resultiert).

Das erfindungsgemäße Polymer enthält mindestens 1 Mol-%, vorzugsweise 2 Mol-% bis 50 Mol-%, an Struktureinheiten (eine oder mehrere verschiedene) der Formel (II) statistisch, alternierend, periodisch, oder in Blöcken eingebaut.

Bevorzugt werden für Struktureinheiten der Formel (II) solche aromatische oder heteroaromatische Strukturen gewählt, bei denen die kürzeste Verbindung zwischen den Verknüpfungsstellen über eine gerade Zahl (oder 0) von miteinander verbundenen Atomen führt.

Besonders bevorzugt leiten sich die Struktureinheiten der Formel (II) von folgenden Monomeren ab:

- Benzolderivate, die in 1,2-Stellung ins Polymer eingebaut sind;
- Naphthalinderivate, die in 1,2-, 2,3-, 1,7-Stellung ins Polymer eingebaut sind;

- Anthracenderivate, die in 1,2-, 2,3-, 1,7-, 2,9-Stellung ins Polymer eingebaut sind;
- Phenanthrenderivate, die in 1,2- ,1,8-, 1,9-, 2,3-, 2,5-, 2,10-, 3,4-, 3,6-, 3,9-,
 4,5- oder 9,10-Stellung ins Polymer eingebaut sind;
- Biphenylderivate, die in 2,2'- bzw. 2,4'- Stellung ins Polymer eingebaut sind;
- o-Terphenylderivate, die in 4,4"-Stellung ins Polymer eingebaut sind;

Die erfindungsgemäßen Polymere sind vorzugsweise Copolymere bestehend aus den Struktureinheiten der Formeln (I) und (II). In einer weiteren Ausführungsform der vorliegenden Erfindung kann das erfindungsgemäße Polymer auch verschiedene Struktureinheiten der Formel (I) und/oder (II) enthalten. Weiterhin sind auch bevorzugt-Gopolymere; die noch-andere, nicht-unter-die-Struktureinheiten-(I)-oder-(II) fallende Strukturen enthalten. Beispiele für derartige weitere Monomere sind 1,4-Phenylene und 4,4'-Biphenyle, die gegebenenfalls auch Substituenten tragen können, bevorzugt dabei verzweigte oder unverzweigte C₁-C₂₂-Alkyl- oder Alkoxygruppen.

Die erfindungsgemäßen Polymere weisen im allgemeinen 10 bis 10000, vorzugsweise 10 bis 5000, besonders bevorzugt 50 bis 5000, ganz besonders bevorzugt 50 bis 1000 Wiederholeinheiten auf.

Besonders bevorzugt sind Polymere bei denen m, n gleich null sind. R^1 , R^2 sind beide gleich den oben definierten Alkylsubstituenten bzw. sind beide gleich den oben definierten Arylsubstituenten, bzw. R^1 entspricht einem Alkyl- und R^2 entspricht einem Arylsubstituenten.

Bevorzugt leiten sich die Struktureinheiten der Formel (II) von 1,2-Phenylen, 2,2'-Biphenylen oder 4,4"-o-Terphenylen ab.

Die erfindungsgemäßen Polymere lassen sich durch die unterschiedlichsten R aktionen aufbauen. Bevorzugt sind jedoch einheitliche C-C-Kupplungsreaktion, z. B. Suzuki-Kondensation und Stille-Kondensation. Einheitliche C-C-

Kupplungsreaktion soll in diesem Zusammenhang bedeuten, daß aus der Stellung der reaktiven Gruppen in den entsprechenden Monomeren die Verknüpfung in den Polymeren festgelegt ist. Dies ist besonders gut durch die o. g. Reaktionen, die sich wegen des sauberen Ablaufs sehr gut eignen, gegeben. Geeignet ist weiterhin die Nickel- oder Palladium-katalysierte Kupplung von Halogenaromaten (Yamamoto-Kupplung). Weniger gut sind hingegen oxidative Verfahren (z. B. Oxidative Kupplung mit Fe(III)-Salzen) geeignet, da diese zu weniger gut definierten Verknüpfungen führen.

Aus oben gesagtem resultiert auch die bevorzugte Wahl der Monomere: diese stellen die entsprechenden Bishalogen-, Bispseudohalogen- (d. h. im Sinne dieser Erfindung z. B. Bis-Triflat, Bis-Nonaflat, Bis-Tosylat), Bisboronsäure-, Bisstannat-, Monohalogen-monoboronsäure-, Monohalogen-monostannatderivate der Verbindungen gemäß Formel (I) und Formel (II) dar.

Die Synthese der erfindungsgemäßen Polymere ist beispielhaft durch das nachfolgende Schema 1 wiedergegeben:

In Schema 1 ist die Polymerisation via Suzuki-Kupplung angegeben. Es sei ausdrücklich darauf verwiesen, daß es sich hierbei nur um eine mögliche

Ausführungsform handelt. Es sind natürlich auch andere Kombinationen von Boronsäurederivaten und Halogenen/Pseudohalogenen ausführbar. Analog ist mit entsprechenden Zinnverbindungen auch die Polymerisation nach Stille durchzuführen.

Die Polymerisation gemäß Suzuki ist wie folgt vorzunehmen:

Die den Struktureinheiten der Formel(I) und (II) zugrundeliegenden Monomere (und gegebenenfalls weitere zusätzliche Monomere mit entsprechenden aktiven Abgangsgruppen) werden in einem inerten Lösungsmittel bei einer Temperatur im Bereich von 0°C bis 200°C in Gegenwart eines Palladium enthaltenden Katalysators zur Reaktion gebracht.

Dabei ist darauf zu achten, daß die Gesamtheit aller verwendeten Monomere ein möglichst ausgeglichenes Verhältnis an Boronsäurefunktionen zu Halogen- bzw. Pseudohalogenfunktionen aufweist. Es kann sich zudem als vorteilhaft erweisen, am Ende der Reaktion durch Endcapping mit monofunktionellen Reagenzien eventuell überschüssige reaktive Gruppen zu entfernen.

Zur Durchführung der angegebenen Reaktion mit Boronsäure(ester)n werden die aromatischen Borverbindungen, die aromatischen Halogenverbindungen, eine Base und katalytische Mengen des Palladiumkatalysators in Wasser oder in ein oder mehrere inerte organische Lösungsmittel oder vorzugsweise in eine Mischung aus Wasser und einem oder mehreren inerten organischen Lösungsmitteln gegeben und bei einer Temperatur von 0 bis 200°C, bevorzugt bei 30 bis 170°C, besonders bevorzugt bei 50 bis 150°C, insbesonders bevorzugt bei 60 bis 120°C für einen Zeitraum von 1 h bis 200 h, bevorzugt 5 h bis 150 h, besonders bevorzugt 24 h bis 120 h, gerührt. Es kann sich dabei auch als vorteilhaft erweisen, eine Art von Monomer (z. B. ein Bisboronsäurederivat) kontinuierlich oder diskontinuierlich über einen längeren Zeitraum langsam zuzudosieren, um damit das Molekulargewicht zu regeln. Das Rohprodukt kann nach dem Fachmann bekannten und dem jeweiligen Polymer angemessenen Methoden, z.B. mehrfaches Umfällen bzw. auch durch Dialyse gereinigt werden.

Für das beschriebene Verfahren ge ignete organische Lösungsmittel sind beispielsweise Ether, z. B. Diethylether, Dimethoxyethan,

WO 00/22027 PCT/EP99/06422

9

Diethylenglykoldimethylether, Tetrahydrofuran, Dioxan, Dioxolan, Diisopropylether, tert.-Butylmethylether, Kohlenwasserstoffe, z. B. Hexan, iso-Hexan, Heptan, Cyclohexan, Toluol, Xylol, Alkohole, z. B. Methanol, Ethanol, 1-Propanol, 2-Propanol, Ethylenglykol, 1-Butanol, 2-Butanol, tert.-Butanol, Ketone, z. B. Aceton, Ethylmethylketon, iso-Butylmethylketon, Amide, z.B. Dimethylformamid, Dimethylacetamid, N-Methylpyrrolidon, Nitrile, z.B. Acetonitril, Propionitril, Butyronitril, und Mischungen derselben.

Bevorzugte organische Lösungsmittel sind Ether, wie Dimethoxyethan, Diethylenglykoldimethylether, Tetrahydrofuran, Dioxan, Diisopropylether, t-Butylmethylether, Kohlenwasserstoffe, wie Hexan, Heptan, Cyclohexan, Toluol, Xylol, Alkohole, wie Methanol, Ethanol, 1-Propanol, 2-Propanol, 1-Butanol, 2-Butanol, tert.-Butanol, Ethylenglykol, Ketone, wie Ethylmethylketon, iso-Butylmethylketon, Amide, wie Dimethylformamid, Dimethylacetamid, N-Methylpyrrolidon und Mischungen derselben.

Besonders bevorzugte Lösungsmittel sind Ether, z. B. Dimethoxyethan, Tetrahydrofuran, Kohlenwasserstoffe, z. B. Cyclohexan, Toluol, Xylol, Alkohole, z. B. Ethanol, 1-Propanol, 2-Propanol, 1-Butanol, tert.-Butanol und Mischungen derselben.

In einer besonders bevorzugten Variante werden bei dem beschriebenen Verfahren Wasser und ein oder mehrere Lösungsmittel eingesetzt.

Beispiele sind Mischungen aus Wasser und Toluol, Wasser, Toluol und Tetrahydrofuran sowie Wasser, Toluol und Ethanol.

Basen, die bei dem beschriebenen Verfahren vorzugsweise Verwendung finden sind Alkali- und Erdalkalimetallhydroxide, Alkali- und Erdalkalimetallcarbonate, Alkali- und Erdalkalimetallacetate, Alkali- und Erdalkalimetallacetate, Alkali- und Erdalkalimetallakoholate, sowie primäre, sekundäre und tertiäre Amine.

Besonders bevorzugt sind Alkali- und Erdalkalimetallhydroxide, Alkali- und Erdalkalimetallcarbonate und Alkalimetallhydrogencarbonate.

Insbesondere bevorzugt sind Alkalimetallhydroxide, wie Natriumhydroxid und Kaliumhydroxid, sowie Alkalimetallcarbonate und Alkalimetallhydrogencarbonate, wie Lithiumcarbonat, Natriumcarbonat und Kaliumcarbonat.

Die Base wird bei dem angegebenen Verfahren bevorzugt mit einem Anteil von 100 bis 1000 Mol-%, besonders bevorzugt 100 bis 500 Mol-%, ganz besonders bevorzugt 150 bis 400 Mol-%, insbesondere 180 bis 250 Mol-%, bezogen auf Borgruppen, eingesetzt.

Der Palladiumkatalysator enthält Palladiummetall oder eine Palladium (0) oder (II) Verbindung und einen Komplexliganden, vorzugsweise einen Phosphanliganden. Die beiden Komponenten können eine Verbindung bilden, z.B. das besonders bevorzugte Pd(PPh₃)₄, oder getrennt eingesetzt werden.

Als Palladiumkomponente eignen sich beispielsweise Palladiumverbindungen, wie Palladiumketonate, Palladiumacetylacetonate, Nitrilpalladiumhalogenide, Olefinpalladiumhalogenide, Palladiumhalogenide, Allylpalladiumhalogenide und Palladiumbiscarboxylate, bevorzugt Palladiumketonate, Palladiumacetylacetonate, bis-η²-Olefinpalladiumdihalogenide, Palladium(II)halogenide, η³- Allylpalladiumhalogenid Dimere und Palladiumbiscarboxylate, ganz besonders bevorzugt Bis(dibenzylidenaceton)palladium(0) [Pd(dba)₂)], Pd(dba)₂ CHCl₃, Palladiumbisacetylacetonat, Bis(benzonitril)palladiumdichlorid, PdCl₂, Na₂PdCl₄, Dichlorobis(dimethylsulfoxid)palladium(II), Bis(acetonitril)palladiumdichlorid, Palladium-II-acetat, Palladium-II-propionat, Palladium-II-butanoat und (1c,5c-Cyclooctadien)palladiumdichlorid.

Ebenso als Katalysator dienen kann Palladium in metallischer Form, im folgenden nur Palladium genannt, vorzugsweise Palladium in kolloidaler oder pulverisierter Form oder auf einem Trägermaterial, z.B. Palladium auf Aktivkohle, Palladium auf Aluminiumoxid, Palladium auf Bariumcarbonat, Palladium auf Bariumsulfat, Palladium auf Aluminiumsilikaten, wie Montmorillonit, Palladium auf SiO₂ und Palladium auf Calciumcarbonat, jeweils mit einem Palladiumgehalt von 0,5 bis 10

PCT/EP99/06422

Gew.-%. Besonders bevorzugt sind Palladium in pulverisierter Form, Palladium auf Aktivkohle, Palladium auf Barium- und/oder Calciumcarbonat und Palladium auf Bariumsulfat, jeweils mit einem Palladiumgehalt von 0,5 bis 10 Gew.-% insbesondere bevorzugt ist Palladium auf Aktivkohle mit einem Palladiumgehalt von 5 oder 10 Gew.-%

Der Palladiumkatalysator wird bei dem erfindungsgemäßen Verfahren mit einem Anteil von 0,01 bis 10 Mol-%, bevorzugt 0,05 bis 5 Mol-%, besonders bevorzugt 0,1 bis 3 Mol-%, insbesondere bevorzugt 0,1 bis 1,5 Mol-%, bezogen auf die Halogengruppen, eingesetzt.

Für das Verfahren geeignete Liganden sind beispielsweise Phosphane, wie Trialkylphosphane, Tricycloalkylphosphane, Triarylphosphane, wobei die drei Substituenten am Phosphor gleich oder verschieden, chiral oder achiral sein können und wobei einer oder mehrere der Liganden die Phosphorgruppen mehrerer Phosphane verknüpfen können und wobei ein Teil dieser Verknüpfung auch ein oder mehrere Metallatome sein können.

Beispiele für im Rahmen des hier beschriebenen Verfahrens verwendbare Phosphane sind Trimethylphosphan, Tributylphosphan, Tricyclohexylphosphan, Triphenylphosphan, Tritolylphosphan, Tris-(4-dimethylaminophenyl)phosphan, Bis(diphenylphosphano)methan, 1,2-Bis(diphenylphosphano)ethan, 1,3-Bis(diphenylphosphano)propan und 1,1'-Bis(diphenylphosphano)ferrocen. Weitere geeignete Liganden sind beispielsweise Diketone, z. B. Acetylaceton und Octafluoracetylaceton und tert. Amine, z. B. Trimethylamin, Triethylamin, Tri-n-propylamin und Triisopropylamin.

Bevorzugte Liganden sind Phosphane und Diketone, besonders bevorzugt sind Phosphane.

Ganz besonders bevorzugte Liganden sind Triphenylphosphan, 1,2-Bis(diphenylphosphano)ethan, 1,3-Bis(diphenylphosphano)propan und 1,1'-Bis(diphenylphosphano)ferrocen, insbesondere Triphenylphosphan.

Für das Verfahren weiterhin geeignet sind wasserlösliche Liganden, die beispielsweise Sulfonsäuresalz- und/oder Sulfonsäurereste und/oder Carbonsäuresalz- und/oder Phosphonsäuresalz

WO 00/22027 PCT/EP99/06422

12

und/oder Phosphonsäurereste und/oder Phosphoniumgruppen und/oder Peralkylammoniumgruppen und/oder Hydroxygruppen und/oder Polyethergruppen mit geeigneter Kettenlänge enthalten.

Bevorzugte Klassen von wasserlöslichen Liganden sind mit den obigen Gruppen substituierte Phosphane, wie Trialkylphosphane, Tricycloalkylphosphane, Triarylphosphane, Dialkylarylphosphane, Alkyldiarylphosphane und Heteroarylphosphane wie Tripyridylphosphan und Trifurylphosphan, wobei die drei Substituenten am Phosphor gleich oder verschieden, chiral oder achiral sein können und wobei einer oder mehrere der Liganden die Phosphorgruppen mehrerer Phosphane verknüpfen können und wobei ein Teil dieser Verknüpfung auch ein oder mehrere Metallatome sein können, Phosphite, Phosphinigsäureester und Phosphonigsäureester, Phosphole, Dibenzophosphole und Phosphoratome enthaltende cyclische bzw. oligo- und polycyclische Verbindungen.

Der Ligand wird bei dem Verfahren mit einem Anteil von 0,1 bis 20 Mol %, bevorzugt 0,2 bis 15 Mol %, besonders bevorzugt 0,5 bis 10 Mol %, insbesonders bevorzugt 1 bis 6 Mol %, bezogen auf die aromatischen Halogengruppen, eingesetzt. Es können gegebenenfalls auch Mischungen zweier oder mehrerer verschiedener Liganden eingesetzt werden.

Vorteilhafte Ausführungsformen des beschriebenen Verfahrens der Suzuki-Variante sind für niedermolekulare Kupplungen z.B. in WO 94/101 05, EP-A-679 619, WO-A-694 530 und PCT/EP 96/03154 beschrieben, auf die hiermit ausdrücklich Bezug genommen wird. Sie gelten durch Zitat als Bestandteil der Beschreibung dieser Anmeldung.

Die Polymerisation gemäß Stille ist wie folgt vorzunehmen:

Die den Struktureinheiten der Formel (I) und (II) zugrundeliegenden Monomeren (und gegebenenfalls weitere andere Monomere mit entsprechenden aktiven Abgangsgruppen) werden in einem inerten Lösungsmittel bei einer Temperatur im Bereich von 0°C bis 200°C in Gegenwart eines Palladiumkatalysators zur Reaktion

gebracht. Dabei ist darauf zu achten, daß die Gesamtheit aller verwendet n Monomere ein möglichst ausgeglichenes Verhältnis an Zinnorganylfunktionen zu Halogen- bzw. Pseudohalogenfunktionen aufweist, um hohe Polymerisationsgrade zu erzielen. Es kann sich zudem als vorteilhaft erweisen, am Ende der Reaktion durch Endcapping mit monofunktionellen Reagenzien eventuell überschüssige reaktive Gruppen zu entfernen.

Ein Überblick über diese Reaktion findet sich z.B. bei J.K. Stille, Angew. Chemie Int. Ed. Engl. 1986, 25, 508.

Zur Durchführung des Verfahrens werden bevorzugt aromatische Zinnverbindungen, aromatische-Halogenverbindungen, in-ein-oder-mehrere-inerte-organische Lösungsmittel gegeben und bei einer Temperatur von 0°C bis 200°C, bevorzugt bei 30°C bis 170°C, besonders bevorzugt bei 50°C bis 150°C, insbesondere bevorzugt bei 60°C bis 120°C für einen Zeitraum von 1 h bis 200 h, bevorzugt 5 h bis 150 h, besonders bevorzugt 24 h bis 120 h, gerührt. Es kann sich dabei auch als vorteilhaft erweisen, eine Art von Monomer (z. B. ein Bisstannylderivat) kontinuierlich oder diskontinuierlich über einen längeren Zeitraum langsam zuzudosieren, um damit das Molekulargewicht zu regeln. Das Rohprodukt kann nach dem Fachmann bekannten und dem jeweiligen Polymer angemessenen Methoden, z.B. mehrfaches Umfällen bzw. auch durch Dialyse gereinigt werden.

Für das beschriebene Verfahren geeignete organische Lösungsmittel sind beispielsweise Ether, z.B. Diethylether, Dimethoxyethan, Diethylenglykoldimethylether, Tetrahydrofuran, Dioxan, Dioxolan, Diisopropylether, tert.-Butylmethylether, Kohlenwasserstoff, z.B. Hexan, iso-Hexan, Heptan, Cyclohexan, Benzol, Toluol, Xylol, Alkohole, z.B. Methanol, Ethanol, 1-Propanol, 2-Propanol, Ethylenglykol, 1-Butanol, 2-Butanol, tert.-Butanol, Ketone, z.B. Aceton, Ethylmethylketon, iso-Butylmethylketon, Amide, z.B. Dimethylformamid (DMF), Dimethylacetamid, N-Methylpyrrolidon, Nitrile, z.B. Acetonitril, Propionitril, Butyronitril und Mischungen derselben.

WO 00/22027 PCT/EP99/06422

14

Bevorzugte organische Lösungsmittel sind Ether, wie Dimethoxyethan,
Diethylenglykoldimethylether, Tetrahydrofuran, Dioxan, Diisopropylether,
Kohlenwasserstoffe, wie Hexan, Heptan, Cyclohexan, Benzol, Toluol, Xylol,
Alkohole, wie Methanol, Ethanol, 1-Propanol, 2-Propanol, 1-Butanol, 2-Butanol, tert.Butanol, Ethylenglykol, Ketone, wie Ethylmethylketon, oder Amide, wie DMF.

Besonders bevorzugte Lösungsmittel sind Amide, ganz besonders bevorzugt ist DMF.

Die Palladium- und die Phosphinkomponente sind analog zu der Beschreibung für die Suzuki-Variante zu wählen.

Beispielhafte Monomere sind im nachfolgenden Schema 2 aufgeführt:

Hall
$$(R^3)_n$$
 $(R^4)_m$ $(R^4)_m$ $(R^4)_m$ $(R^3)_n$ $(R^4)_m$ $(R^4)_m$ $(R^3)_m$ $(R^4)_m$ $(R^3)_m$ $(R^4)_m$ $(R^3)_m$ $(R^4)_m$ $(R^4)_m$

Die geeigneten Monomere sind beispielhaft wie im folgenden Schema 3 beschrieben zu synth tisieren:

PCT/EP99/06422 WO 00/22027

16

A) 9,9-Dialkylfluorenmonom re:

Derartige Monomere sind beispielsweise gemäß dem folgenden Sch ma 3 zu synthetisieren:

 $X, Y = B(OR)_2, Hal, SnR_3$

Demzufolge sind einfache Fluorenderivate zu halogenieren. Für m, n = 0 entspricht dies der Halogenierung von Fluoren. 2,7-Dibromfluoren ist kommerziell erhältlich (z. B. Aldrich). Anschließend ist es möglich, zwei gleiche oder auch zwei verschiedene Alkylketten an der 9-Position durch zunächst Deprotonierung und folgender nucleophiler Substitution mit geeigneten Alkylhalogeniden einzuführen. Dies kann beispielsweise gemäß den Beschreibungen in WO 97/05184 und WO 97/33323 geschehen.

Die dadurch erhaltenen Verbindungen (Bishalogenfluorenderivate) sind bereits als Monomere verwendbar. Durch eine weitere Umsetzung (Metallierung mit anschließender Reaktion entweder mit Borsäureester oder Trialkylzinnhalogenid) sind weitere Monomere zu gewinnen: Fluorenbisboronsäurederivate, Fluorenbisstannate bzw. bei entsprechender Stöchiometrie auch

Monohalogenfluorenmonoboronsäurederivate bzw.

Monohalogenfluorenmonostannate. Diese letztgenannten Umsetzungen können nach Standardverfahren durchgeführt werden, wie sie beispielsweise in WO 98/27136 beschrieben sind.

B) 9-Alkyl-9-arylfluorenmonomere:

Derartige Monomere sind beispielsweise gemäß dem nachfolgenden Schema 4 zu synthetisieren:

Hali
$$(R^3)_n$$
 $(R^4)_m$ Hali $(R^3)_n$ $(R^4)_m$ AlkylMgHal $(R^3)_n$ $(R^4)_m$ Hali $(R^3)_n$ $(R^4)_m$ $(R^3)_n$ $(R^4)_m$ $(R^3)_n$ $(R^4)_m$ $(R^4)_m$ $(R^3)_n$ $(R^4)_m$ $(R^4)_m$

Demzufolge sind einfache Fluorenonderivate zu halogenieren. Für m, n = 0 entspricht dies die Halogenierung von Fluorenon. 2,7-Dibromfluorenon beispielsweise ist kommerziell erhältlich (z. B. Aldrich). Anschließend kann eine Alkylkette via Standard-Grignard-Reaktion eingeführt werden. Dies kann beispielsweise gemäß den Beschreibungen im Organikum (15. Auflage, 1977, Seite 623) geschehen.

Anschließend kann ein Phenolderivat sauer katalysiert addiert werden. Dies ist möglich analog den Beschreibungen in WO 92/07812. Die dadurch erhaltene Verbindung kann gegebenenfalls noch verethert werden. Dies kann z. B. der Williamson'schen Methode folgend geschehen (vgl. Organikum, 15. Auflage, 1977, Seite 253).

Wie schon bei den 9,9-Dialkylfluorenmonomeren ist hier eine weitere Umsetzung zu den entsprechenden Fluorenbisboronsäurederivaten, Fluorenbisstannaten bzw.

Monohalogenfluorenmonoboronsäurederivaten bzw.

Monohalogenfluorenmonostannaten möglich.

C) 9-9-Diarylfluorenmonomere:

Derartige Monomere sind beispielsweise gemäß den beiden im nachfolgenden Schema 5 beschriebenen Wegen zu synthetisieren:

Ausgehend von bishalogenierten Fluorenonderivaten (vgl. Beschreibung zu Schema 4) können zunächst als Zwischenprodukt 4,4'-Dihalogenbiphenyl-2-carbonsäureesterderivate durch basische Ringöffnung mit anschließender Veresterung erhalten werden. Diese Verbindungen können dann durch Umsetzung mit Aryl-Grignard-Reagenzien und anschließende saure Cyclisierung zu den gewünschten Fluorenmonomeren umgesetzt werden.

Alternativ kann auch gleich das bishalogenierten Fluorenonderivat mit
Phenolderivaten gemäß WO 92/07812 umgesetzt und anschließend durch
Veretherung zu gewünschten Fluorenmonomeren umgesetzt werden.
Wie schon bei den 9,9-Dialkylfluorenmonomeren ist hier eine weitere Umsetzung zu den entsprechenden Fluorenbisboronsäurederivaten, Fluorenbisstannaten bzw.

Monohalogenfluorenmonoboronsäurederivaten bzw. Monohalogenfluorenmonostannaten möglich.

D) Monomere die der Struktureinheit der Formel (II) zugrundeliegen:

Wie oben bereits beschrieben erfüllen eine Vielzahl von Struktureinheiten die Anforderungen, die an entsprechende Monomere gerichtet werden. Beispielhaft wird hier auf die Synthese von einigen dieser Verbindungsklassen eingegangen. Für Fachleute stellt jedoch auch die Synthese weiterer Verbindungen diesen Typs keine ungewöhnliche Aufgabe dar, da viele dieser Verbindungen (bzw. einfache Derivate davon) bereits ausführlich in der organischen Syntheseliteratur beschrieben sind.

(a) Synthese von Monomeren, die zu 1,2-Phenylenstrukturelementen führen: Hier ist zunächst darauf zu verweisen, daß bereits das kommerziell verfügbare o-Dibrombenzol als Comonomer verwendet werden kann, soweit der Anteil nicht zu hoch angesetzt wird, da sonst mit Löslichkeitsproblemen-im-Polymer-zu-rechnen-ist. Einfache Derivate davon sind entweder ebenfalls (zumindest als Feinstchemikalien) kommerziell erhältlich, oder leicht darzustellen.

Für gute Löslichkeit geeignet sind vorallem auch Derivate, die über längere Alkyloder Alkyloxyketten verfügen. Im nachfolgenden Schema 6 ist beispielhaft die Synthese einer solchen Verbindungsklasse erläutert.

Brenzkatechindiether sind durch einfache Veretherung in beliebiger Substitution darstellbar. Bromiert man diese mit N-Bromsuccinimid in Acetonitril (bei entsprechender Stöchiometrie), so sind die entsprechenden 4,5-Dibrombrenzkatechindiether sehr gut zugänglich.

Wie schon bei den 9,9-Dialkylfluorenmonomeren ist hier eine weitere Umsetzung zu den entsprechenden Brenzkatechinbisboronsäurederivaten,

Brenzkatechinbisstannaten bzw.

Monohalogenbrenzkatechinmonoboronsäurederivaten bzw. Monohalogenbrenzkatechinmonostannaten möglich.

(b) Synthese von Monomeren, die zu 4,4"-o-Terphenylenstrukturelementen führen: Hier bietet sich der einfache Zugang zu 1,2-unsymmetrischen Hexaphenylbenzolderivaten an, um diese Verbindungen gut zu erhalten. Dieser Syntheseweg ist im nachfolgenden Schema 7 aufgezeigt.

Dabei ist entweder eine Cycloaddition (mit gleichzeitiger CO-Eliminierung) ausgehend von kommerziellem Tetracyclon mit entsprechenden 4,4'Dihalogentolanen möglich oder die inverse Route, daß zunächst das entsprechende
Dihalogentetracyclon ausgehend von kommerziellen Vorstufen (4,4'Dihalogenbibenzyl, Diphenylaceton) dargestellt wird und dieses dann mit kommerziellem Tolan cyclisiert wird.

Wie schon bei den 9,9-Dialkylfluorenmonomeren ist hier eine weitere Umsetzung zu den entsprechenden Bisboronsäurederivaten, Bisstannaten bzw.

Monohalogenmonoboronsäurederivaten bzw. Monohalogenmonostannaten möglich.

Damit ist nun gezeigt, daß Monomere, die bevorzugt durch die oben beschriebenen Polymerisationsmethoden zu erfindungsgemäßen Polymeren umgesetzt werden können, leicht zugänglich sind.

Die so erhaltenen Polymere eignen sich ganz besonders bevorzugt als organischer Halbleiter und insbesondere als Elektrolumineszenzmaterialien.

Als Elektrolumineszenzmaterialien im Sinne der Erfindung gelten Materialien, die als aktive Schicht in einer Elektrolumineszenzvorrichtung Verwendung finden können. Aktive Schicht bedeutet, daß die Schicht befähigt ist, bei Anlegen eines elektrischen Feldes Licht abzustrahlen (lichtemittierende Schicht) und/oder daß sie die Injektion und/oder den Transport der positiven und/oder negativen-Ladungen-verbessert (Ladungsinjektions- oder Ladungstransportschicht).

Gegenstand der Erfindung ist daher auch die Verwendung eines erfindungsgemäßen Polymers als Elektrolumineszenzmaterial sowie als organischer Halbleiter.

Um als Elektrolumineszenzmaterialien Verwendung zu finden, werden die erfindungsgemäßen Polymere im allgemeinen nach bekannten, dem Fachmann geläufigen Methoden, wie Eintauchen (Dipping) oder Lackschleudern (Spincoating), in Form eines Films auf ein Substrat aufgebracht.

Gegenstand der Erfindung ist somit ebenfalls eine Elektrolumineszenzvorrichtung mit einer oder mehreren aktiven Schichten, wobei mindestens eine dieser aktiven Schichten ein oder mehrere erfindungsgemäße Polymere enthält. Die aktive Schicht kann beispielsweise eine lichtemittierende Schicht und/oder eine Transportschicht und/oder eine Ladungsinjektionsschicht sein.

Der allgemeine Aufbau solcher Elektrolumineszenzvorrichtungen ist beispielsweise in US-A-4,539,507 und US-A-5,151,629 beschrieben. Polymere enthaltende Elektrolumineszenzvorrichtungen sind beispielsweise in WO 90/13148 oder EP-A-0,443,861 beschrieben.

Sie enthalten üblicherweise eine elektrolumineszierende Schicht zwischen einer Kathode und einer Anode, wobei mindestens eine der Elektroden transparent ist. Zusätzlich können zwischen der elektrolumineszierenden Schicht und der Kathode eine oder mehrere Elektroneninjektions- und/oder Elektronentransportschichten eingebracht sein und/oder zwischen der elektrolumineszierenden Schicht und der Anode eine oder mehrere Lochinjektions- und/oder Lochtransportschichten eingebracht sein. Als Kathode können vorzugsweise Metalle oder metallische Legierungen, z.B. Ca, Sr, Ba, Mg, Al, In, Mg/Ag dienen. Als Anode können Metalle, z.B. Au, oder andere metallisch leitende Stoffe, wie Oxide, z.B. ITO (Indiumoxid/Zinnoxid) auf einem transparentem Substrat, z.B. aus Glas oder einem transparenten-Polymer, dienen.

Im Betrieb wird die Kathode auf negatives Potential gegenüber der Anode gesetzt. Dabei werden Elektronen von der Kathode in die Elektroneninjektionsschicht-/Elektronentransportschicht bzw. direkt in die lichtemittierende Schicht injiziert. Gleichzeitig werden Löcher von der Anode in die Lochinjektionsschicht/Lochtransportschicht bzw. direkt in die lichtemittierende Schicht injiziert.

Die injizierten Ladungsträger bewegen sich unter dem Einfluß der angelegten Spannung durch die aktiven Schichten aufeinander zu. Dies führt an der Grenzfläche zwischen Ladungstransportschicht und lichtemittierender Schicht bzw. innerhalb der lichtemittierenden Schicht zu Elektronen/Loch-Paaren, die unter Aussendung von Licht rekombinieren. Die Farbe des emittierten Lichtes kann durch die als lichtemittierende Schicht verwendeten Materialien variiert werden.

Elektrolumineszenzvorrichtungen finden Anwendung z.B. als selbstleuchtende Anzeigeelemente, wie Kontrollampen, alphanumerische Displays, monochromen oder multichromen Matrixdisplays, Hinweisschilder, elektrooptischen Speichern und in optoelektronischen Kopplern.

In der vorliegenden Anmeldung sind verschiedene Dokumente zitiert, beispielsweise

um das technische Umfeld der Erfindung zu illustrieren. Auf alle diese Dokumente wird hiermit ausdrücklich Bezug genommen, sie gelten durch Zitat als Bestandteil der vorliegenden Anmeldung.

Die Erfindung wird durch die Beispiele näher erläutert, ohne sie dadurch einschränken zu wollen.

Synthese der Monomere:

Herstellung der Monomere vom Typ (I):

Beispiel M1: Darstellung von 2,7-Dibrom-9,9-bis-(2-ethylhexyl)fluoren Die-Darstellung erfolgte in Analogie zu-Beispiel-1 in-WO-97/05184.-Das-Produkt (84% Ausbeute) konnte durch doppelte Destillation an einem Kurzwegverdampfer [10⁻³ mbar; 1. Destillation (zum Abtrennen überschüssigen Ethylhexylbromids und restlichem DMSO) 100°C; 2. Destillation: 155°C] als hochviskoses hellgelbes Ölgewonnen werden.

¹H NMR (CDCl₃): [ppm] δ = 7.54 – 7.43 (m, 6H, H-Aryl); 1.93 (d mit Fs., 4 H, J = 4.0 Hz); 1.0–0.65 (m, 22H, H-Alkyl); 0.58–0.45 (m, 8H, H-Alkyl).

Beispiel M2: Darstellung von 9,9-Bis-(2-ethylhexyl)fluoren-2,7-bisboronsäure Magnesium (7,58 g, 312 mmol) wurde vorlegt, mit etwas lod versetzt; das 2,7-Dibrom-9,9-bis-(2-ethylhexyl)fluoren (68.56 g, 125 mmol) wurde in einem Tropftrichter in 300 ml trockenem THF gelöst. 30 ml dieser Lösung wurde dann zum Magnesium gegeben. Das Anspringen der Reaktion war durch starke Exothermie erkennbar. Anschließend wurde parallel die restliche Menge des Bisbromids in THF zugetropft (90 min, ca. 60°C). Nach Beendigung der Zugabe wurde für ca. 5 h refluxiert.

Parallel dazu wurde Borsäuretrimethylester (28.6 g, 0.27 mol) in THF (200 ml) vorgelegt und auf -75°C gekühlt. Bei dieser Temperatur wurde die auf RT abgekühlte Grignardlösung langsam zugetropft so daß die Temperatur nicht über -70°C stieg. Anschließend wurde langsam über Nacht unter Rühren auf Raumtemperatur

erwärmt.

Die Reaktionslösung wurde auf 300 ml Eiswasser und 10 ml Schwefelsäure conc. gegeben und die organische Phase abgetrennt. Die organische Phase wurde noch 1 x mit Wasser gewaschen. Die vereinigten org. Phasen wurden mit 150 ml Essigsäureethylester extrahiert. Nach Trocknung der vereinigten org. Phasen über Na₂SO₄ wurde einrotiert. Das Rohprodukt wurde mit Hexan/Essigester/HCI (aq) (200 ml:30 ml: 5 ml) ausgerührt. Nach Trocknen wurden 45,8 g (77%) der Bisboronsäure erhalten.

Dadurch wurde die rohe Bisboronsäure (diese enthält variable Mengen verschiedener Anhydride) erhalten. Diese wurde durch dreimaliges Ausrühren mit je 300-ml-Toluol-weiter gereinigt.

 1 H NMR (DMSO-d₆): (NMR-Signale stark verbreitert bzw. verdoppelt wg. Diastereomerie) $\delta = 7.87$ (m, 2 H, H-1), 7.75–7.68 (m, 4 H, H-3, H-4), 1.92 (m, 4 H, C-CH₂-), 0.85–0.42 (m (br), 22 H, H-Alkyl), 0.40–0.25 (m (br), 8 H, H-Alkyl).

Beispiel M3:

Darstellung von 9,9-Bis-(2-ethylhexyl)fluoren-2,7-bisboronsäure-bisglycolester Magnesium (6.32 g, 0.26 mol) wurde in 10 ml THF vorlegt, mit etwas lod versetzt und ein paar Tropfen 2,7-Dibrom-9,9-bis-(2-ethylhexyl)fluoren zugegeben. Das Anspringen der Reaktion war durch starke Exothermie erkennbar. Anschließend wurde parallel die restliche Menge des Bisbromids (insgesamt 68.56 g, 0.125 mol) und 300 ml THF zugetropft. Nach Beendigung der Zugabe wurde für ca. 5 h refluxiert. Es waren nur noch geringe Mengen Mg-Späne zu erkennen. Parallel dazu wurde Borsäuretrimethylester (28.6 g, 0.27 mol) in THF (200 ml) vorgelegt und auf -70°C gekühlt. Bei dieser Temperatur wurde die Grignardlösung. langsam zugetropft. Anschließend wurde langsam über Nacht unter Rühren auf Raumtemperatur erwärmt.

Die Reaktionslösung wurde auf 300 ml Eiswasser und 10 ml Schwefelsäure conc. gegeben und die organische Phase abgetrennt. Die organische Phase wurde noch einmal mit Wasser gewaschen (neutral). Nach Trocknung über Na₂SO₄ wurde

einrotiert. Das Rohprodukt wurde mit Hexan (500 ml) ausgerührt. Dadurch wurde die rohe Bisboronsäure (diese enthält variable Mengen verschiedene Anhydride) erhalten.

Diese wurde direkt durch Refluxieren (12 h) in Toluol mit Ethylenglykol und Schwefelsäure am Wasserabscheider verestert.

Ausbeute über beide Stufen: 70-85%. Reinheit (NMR) >98.5% 1 H NMR (CDCl₃): (NMR-Signale stark verbreitert bzw. verdoppelt wg. Diastereomerie) δ = 7.86 (m, 2 H, H-1), 7.79 (m, 2 H, H-3), 7.73 (d, 2 H, H-4, J = 8 Hz), 4.38 (s (br), 8 H, O-CH₂), 2.02 (m, 4 H, C-CH₂-), 0.75 (m (br), 22 H, H-Alkyl), 0.47 (m (br), 8 H, H-Alkyl).

Herstellung der Monomere vom Typ (II):

Beispiel M4: Darstellung von 4,5-Dibrombrenzkatechinbisisobutylether

Darstellung erfolgte in Analogie zu Beispiel B5 (b) in WO 98/27136. Es wurde nur mit
doppeltem Überschuß Brom gearbeitet. Das Produkt wurde durch

Vakuumdestillation mit Vigreux-Kolonne als Feststoff erhalten (76%).

¹H NMR (CDCl₃): 7.05 (ps-s, 2 H, H-Aryl), 3.70 (d, 4 H, O-CH₂, J = 7.5 Hz), 2.13

(pseudo-nonett, 2 H, -CH-, J = 7.5 Hz), 1.03 (t, 12 H, CH₃, J = 7.5 Hz).

Beispiel M5: Darstellung von 1,2-Bis-(4-bromphenyl)-3,4,5,6-tetraphenylbenzol (1) 3,4-Bis-(4-bromphenyl)-2,5-diphenylcyclopentadienon:
46 g (112 mmol) 4,4'-Dibrombenzil und 23.7 g (112 mmol) 1,3-Diphenylaceton wurden in 300 ml Toluol auf Siedetemperatur erhitzt. Durch Zugabe von 250 ml Triethylenglycol wurde schließlich bei 120°C eine klare Lösung erhalten. Es wurden 11.3 ml ethanolische Benzyltrimethylammoniumhydroxid-Lösung (40%ig) zugegeben und die Heizung entfernt. Die stark exotherme Reaktion läuft sehr schnell ab. Der Reaktionsansatz wurde schwarz. Nach 10 Minuten war die Reaktion beendet. Das Toluol wurde abrotiert, der zurückbleibende Feststoff bei Raumtemperatur abgesaugt und mehrfach mit MeOH gewaschen. Nach Trocknung im Vakuum erhielt man 57 g braun-violette Kristalle (94%). Schmelzpunkt: 245°C.

81 g 3,4-Bis-(4-bromphenyl)-2,5-diphenylcyclopentadienon (150 mmol) und 32 g Tolan (180 mmol) wurden in 300 g geschmolzenem Benzophenon gelöst und vorsichtig auf 320°C erhitzt (dabei kam es ab 260°C zu starker CO-Entwicklung). Der Ansatz wurde ca. 2 h leicht refluxiert, anschließend abgekühlt und schließlich bei 80°C mit 100 g Diphenylether versetzt. Nach Erkalten wurden die erhaltenen Kristalle (Produkt mit Benzophenon und wenig Tolan) abgesaugt, mit wenig Toluol nachgewaschen und schließlich nochmals aus Toluol umkristallisiert. Nach Trocknen im Vakuum bei 60°C erhielt man 83 g (80%) sauberes Produkt.

1 H NMR (CDCl₃): 7.02, 6.68 (AA'BB', 4 + 4 H, Br-Phenyl-H), 6.83 (m (br), 20 H, Phenyl-H).

Synthese-der-Polymere:

Beispiel P1:

Copolymerisation von 2,7-Dibrom-9,9-bis(2-ethylhexyl)fluoren, 9,9-Bis(2-ethylhexyl)fluoren-2,7-bisboronsäure und 10 mol% 1,2-Bis-(4-bromphenyl)-3,4,5,6-tetraphenylbenzol durch Suzuki-Reaktion (Polymer P1).

8.78 g (16 mmol) 2,7-Dibrom-9,9-bis-(2-ethylhexyl)fluoren, 2.77 g 1,2-Bis-(4'-bromphenyl)-3,4,5,6-tetraphenylbenzol (4mmol) und 11.61 g K₂CO₃ (84 mmol) wurden in 25 ml Toluol und 25 ml Wasser gelöst und mit N₂ begast. Anschließend wurden 7 g (14.6 mmol) 9,9-Bis(2-ethylhexyl)fluoren-2,7-bisboronsäure sowie 200 mg Pd(PPh₃)₄ (0.17 mmol) unter Schutzgas zugegeben. Die gelb-bräunliche, trübe Suspension wurde unter N₂-Überlagerung bei 87°C Innentemperatur kräftig gerührt. An den folgenden drei Tagen wurde jeweils 1 g (2.1 mmol) der Diboronsäure zugegeben. Nach 3 Tagen wurde zu der sehr viskosen Mischung weitere 25 ml Toluol zugegeben. Nach insgesamt 4 Tagen wurde aufgearbeitet.

Die Reaktionslösung wurde mit 150 ml Toluol verdünnt, die Lösung wurde mit 200 ml 2% wässr. NaCN 3h ausgerührt. Dabei hellte sich die Mischung nahezu vollständig auf. Der Ansatz wurde unter Schutzgas in einen Scheidetrichter. Die org. Phase wurde mit H₂O gewaschen und durch Zusetzen von 500 ml Ethanol gefällt.

Das Polymer wurde in 635 ml THF 1h bei 40°C gelöst und mit 640 MeOH ausgefällt, gewaschen und unter Vakuum getrocknet (8,13 g). In 405 ml THF/ 400 ml Methanol wurde ein weiteres Mal umgefällt, abgesaugt und bis zur Massenkonstanz getrocknet. Man erhielt 6.94 g (43 %) des Polymeren P1 als leicht gelben Feststoff.

¹H NMR (CDCl₃): [ppm] δ = 7.9–7.3 (m, 6 H, H-Fluoren); 7.2–6.8 (m, 28H:10, H-Phenyi); 2.2-1.9 (m, 4H, C(9)-CH₂-Fluoren); 1.1-0.4 (m, 30 H, H-Alkyi-Fluoren). Der Anteil der Hexaphenylbenzoleinheit wurde durch Integration der Signale bei 7.9-7.3 ppm (Fluoren) und 7.2-6.8 ppm (Hexaphenylbenzol) zu 10 mol% bestimmt und entspricht damit dem Anteil des eingesetzten Dibromids.

GPC: THF+0.25% Oxalsäure; Säulensatz SDV500, SDV 1000, SDV10000 (Fa. PPS), 35°C, UV Detektion 254 nm: Mw = 118000 g/mol, Mn = 61000 g/mol.

UV-Vis (Film): $\lambda_{max} = 376 \text{ nm}$

PL (Film): $\lambda_{max} = 420$ nm, 445 nm

Beispiel P2:

Copolymerisation von 2,7-Dibrom-9,9-bis-(2-ethylhexyl)fluoren, 9,9-Bis(2ethylhexyl)fluoren-2,7-bisboronsäure und 5 mol% 1,2-Bis-(4-bromphenyl)-3,4,5,6tetraphenylbenzol durch Suzuki-Reaktion (Polymer P2).

Analog Beispiel P1 wurden 8.78 g (16 mmol), 2,7-Dibrom-9,9-bis-(2ethylhexyl)fluoren 1.38 g 1,2-Bis-(4'-bromphenyl)-3,4,5,6-tetraphenylbenzol (2 mmol), 11.61 g K₂CO₃ (84 mmol) und 200 mg Pd(PPh₃)₄ (0.17 mmol) mit insgesamt 10.05 g (21 mmol) 9,9-Bis(2-ethylhexyl)fluoren-2,7-bisboronsäure umgesetzt. Man erhielt 12.2 g (28.3 mmol, 78%) des Polymers P2 als gelben Feststoff. Das ¹H NMR entspricht dem in Beispiel P1 erhaltenen; der Anteil der Hexaphenylbenzoleinheit wurde durch Integration der Signale bei 7.9-7.3 ppm (Fluoren) und 7.2-6.8 ppm (Hexaphenylbenzol) zu 5 mol% bestimmt und entspricht damit dem Anteil des eingesetzten Dibromids. GPC: THF+0.25% Oxalsäure; Säulensatz SDV500, SDV 1000, SDV10000 (Fa.

PPS), 35°C, UV Detektion 254 nm: $M_w = 125000 \text{ g/mol}$, $M_n = 71000 \text{ g/mol}$.

Beispiel P3:

Copolymerisation von 2,7-Dibrom-9,9-bis(2-ethylhexyl)fluoren, 9,9-Bis(2-ethylhexyl)fluoren-2,7-bisboronsäure und 20 mol% 1,2-Bis-(4-bromphenyl)-3,4,5,6-tetraphenylbenzol durch Suzuki-Reaktion (Polymer P3).

Analog Beispiel P1 wurden 6.58 g (12 mmol) 2,7-Dibrom-9,9-bis(2-ethylhexyl)fluoren, 5.54 g 1,2-Bis-(4'-bromphenyl)-3,4,5,6-tetraphenylbenzol (8 mmol), 11.61 g K₂CO₃ (84 mmol) und 200 mg Pd(PPh₃)₄ (0.17 mmol) mit insgesamt 10.05 g (21 mmol) 9,9-Bis-(2-ethylhexyl)fluoren-2,7-bisboronsäure umgesetzt. Man erhielt 11.3 g (27.1 mmol, 67%) des Polymers P3 als gelben Feststoff.

Das ¹H NMR entspricht dem in Beispiel P1 erhaltenen; der Anteil der Hexaphenylbenzoleinheit-wurde-durch-Integration-der-Signale-bei-7.9–7.3-ppm (Fluoren) und 7.2–6.8 ppm (Hexaphenylbenzol) zu 20 mol% bestimmt und entspricht damit dem Anteil des eingesetzten Dibromids.

GPC: THF+0.25% Oxalsäure; Säulensatz SDV500, SDV 1000, SDV10000 (Fa. PPS), 35°C, UV Detektion 254 nm: M_w = 111000 g/mol, M_n = 65000 g/mol.

Beispiel P4:

Copolymerisation von 2,7-Dibrom-9,9-bis(2-ethylhexyl)fluoren, 9,9-Bis(2-ethylhexyl)fluoren-2,7-bisboronsäure und 10 mol% Dibrombrenzkatechin-bisisobutylether durch Suzuki-Reaktion (Polymer P4).

8.78 g (16 mmol) 2,7-Dibrom-9,9-bis(2-ethylhexyl)fluoren und 1.52 g (4mmol), Dibrombrenzkatechinbisisobutylether, 11.61 g K₂CO₃ (84 mmol) wurden in 40 ml Toluol und 25 ml Wasser sowie 0.5 ml Ethanol gelöst und mit N₂ begast. Anschließend wurden 9.09 g (19 mmol) 9,9-Bis(2-ethylhexyl)fluoren-2,7-bisboronsäure sowie der 350 mg Pd(PPh₃)₄ (0.30 mmol) unter Schutzgas zugegeben. Die gelb-bräunliche, trübe Suspension wurde unter N₂-Überlagerung bei 87°C Innentemperatur kräftig gerührt. An den folgenden zwei Tagen wurde jeweils 240 mg (0.5 mmol) der Diboronsäure zugegeben. Nach weiteren zwei Tagen wurden zu der sehr viskosen Mischung weitere 0.85 g Diboronsäure zugegeben. Nach einem weiteren Tag Erhitzen wurde aufgearbeitet wie bei Beispiel P1 beschrieben.

Ausbeute: 4.50 g (12.1 mmol, 30%)

PL (Film): $\lambda_{max} = 418 \text{ nm}$, 444 nm

 1 H NMR (CDCl₃): [ppm] δ = 7.9–7.3 (m, 6 H, H-Fluoren); 7.1–6.8 (m, 2H / 10, H-Brenzkatecyl); 3.9–3.8 (m, 4H / 10, OCH₂-Brenzkatechin), 2.2–1.9 (m, 4H, C(9)-CH₂-Fluoren); 1.1–0.4 (m, 30 H, H-Alkyl-Fluoren/H-Alkyl Isobutyl). Der Anteil der 4,5-Diisobutyloxy-1,2-phenyleneinheit wurde durch Integration der Signale bei 7.9–7.3 ppm (Fluoren) und 3.9–3.8 ppm (Diisobutyloxy-1,2-phenyleneinheit) zu 10 mol% bestimmt und entspricht damit dem Anteil der eingesetzten Edukte. GPC: THF+0.25% Oxalsäure; Säulensatz SDV500, SDV 1000, SDV10000 (Fa. PPS), 35°C, UV Detektion 254 nm: M_w = 96000 g/mol, M_n = 63000 g/mol. UV-Vis (Film): λ_{max} = 374 nm

Beispiel P5: Copolymerisation von 2,7-Dibrom-9,9-bis(2-ethylhexyl)fluoren, 9,9-Bis(2-ethylhexyl)fluoren-2,7-bisboronsäure und 35 mol% 1,2-Bis-(4-bromphenyl)-3,4,5,6-tetraphenylbenzol durch Suzuki-Reaktion (Polymer P5).

Analog Beispiel P1 wurden 3.2907 g (6 mmol) 2,7-Dibrom-9,9-bis(2-ethylhexyl)fluoren, 9.695 g 1,2-Bis-(4'-bromphenyl)-3,4,5,6-tetraphenylbenzol (14 mmol), 11.61 g K_2CO_3 (84 mmol) und 200 mg $Pd(PPh_3)_4$ (0.17 mmol) mit insgesamt 10.607 g (20 mmol) 9,9-Bis-(2-ethylhexyl)fluoren-2,7-bisboronsäure-bisglycolester umgesetzt. Man erhielt 10.3g (23.5 mmol, 59%) des Polymers P5 als leicht gelben Feststoff.

Das ¹H NMR entspricht dem in Beispiel P1 erhaltenen; der Anteil der Hexaphenylbenzoleinheit wurde durch Integration der Signale bei 7.9–7.3 ppm (Fluoren) und 7.2–6.8 ppm (Hexaphenylbenzol) zu 35 mol% bestimmt und entspricht damit dem Anteil des eingesetzten Dibromids.

GPC: THF+0.25% Oxalsäure; Säulensatz SDV500, SDV 1000, SDV10000 (Fa. PPS), 35°C, UV Detektion 254 nm: M_w = 56000 g/mol, M_n = 32000 g/mol.

Beispiel P6: Copolymerisation von 2,7-Dibrom-9,9-bis(2-ethylhexyl)fluoren, 9,9-Bis(2-ethylhexyl)fluoren-2,7-bisboronsäure und 5 mol% 1,2-Bis-(4-bromph nyl)-

3,4,5,6-tetraphenylbenzol durch Suzuki-Reaktion (Polymer P6).

Analog Beispiel P1 wurden 9.872 g (18 mmol) 2,7-Dibrom-9,9-bis(2-ethylhexyl)fluoren, 1.385 g 1,2-Bis-(4'-bromphenyl)-3,4,5,6-tetraphenylbenzol (2 mmol), 11.61 g K₂CO₃ (84 mmol) und 200 mg Pd(PPh₃)₄ (0.17 mmol) mit insgesamt 10.607 g (20 mmol) 9,9-Bis-(2-ethylhexyl)fluoren-2,7-bisboronsäure-bisglycolester umgesetzt. Man erhielt 12.1 g (30.6 mmol, 76%) des Polymers P6 als leicht gelben Feststoff.

Das ¹H NMR entspricht dem in Beispiel P1 erhaltenen; der Anteil der Hexaphenylbenzoleinheit wurde durch Integration der Signale bei 7.9–7.3 ppm (Fluoren) und 7.2–6.8 ppm (Hexaphenylbenzol) zu 5 mol% bestimmt und entspricht damit-dem-Anteil-des-eingesetzten-Dibromids.

GPC: THF+0.25% Oxalsäure; Säulensatz SDV500, SDV 1000, SDV10000 (Fa. PPS), 35°C, UV Detektion 254 nm: M_w = 65000 g/mol, M_n = 41000 g/mol.

Vergleichsbeispiele:

Beispiel V1:

Suzuki-Polymerisation von 2,7-Dibrom-9,9-bis-(2-ethylhexyl)fluoren, 9,9-Bis(2-ethylhexyl)fluoren-2,7-bisboronsäure (Polymer V1), Herstellung von *Poly*-2,7-[9,9-bis(2-ethylhexyl)fluoren]

Analog Beispiel P1 wurden 10.97 g (20 mmol) 2,7-Dibrom-9,9-bis-(2-ethylhexyl)fluoren, 11.61 g K_2CO_3 (84 mmol), 350 mg Pd(PPh $_3$) $_4$ (0.30 mmol) mit insgesamt 10.4 g (21 mmol) 9,9-Bis-(2-ethylhexyl)fluoren-2,7-bisboronsäure umgesetzt. Nach 4 Tagen Reaktionszeit erhielt man 4.72 g (12.1 mmol, 30 %) des Polymers V1 als leicht beigen Feststoff.

 1 H NMR (CDCl₃): [ppm] δ = 7.9–7.3 (m, 6 H, H-Arom); 2.15 (br. s, 4H, C(9)-CH₂); 1.1–0.4 (m, 30 H, H-Alkyl).

GPC: THF+0.25% Oxalsäure; Säulensatz SDV500, SDV 1000, SDV10000 (Fa. PPS), 35°C, UV Detektion 254 nm: M_w = 80000 g/mol, M_n = 48000 g/mol.

UV-Vis (Film): $\lambda_{max} = 376 \text{ nm}$

PL (Film): $\lambda_{max} = 447 \text{ nm}$

Beispiel V2:

Suzuki-Polymerisation von 2,7-Dibrom-9,9-bis-(2-ethylhexyl)fluoren und 9,9-Bis(2-ethylhexyl)fluoren-2,7-bisboronsäurebisglykolester (Polymer V2), Herstellung von Poly-2,7-[9,9-bis(2-ethylhexyl)fluoren]

8.227g (15.00 mmol) 2,7-Dibrom-9,9-bis-(2-ethylhexyl)fluoren, 7.956g (15.00 mmol) 9,9-Bis(2-ethylhexyl)fluoren-2,7-bisboronsäurediethylenglykolester, 8.71 g (63 mmol) K₂CO₃, 25 ml Toluol und 15 ml Wasser wurden 30 min durch Durchleiten von N₂ entgast. Anschließend wurde 230 mg (0.2 mmol) Pd(PPh₃)₄ unter Schutzgas zugegeben. Die Suspension wurde unter N₂-Überlagerung bei 87°C Innentemperatur (leichter Rückfluß) kräftig gerührt. Nach 2 Tagen wurden weitere 20 ml Toluol zugegeben, nach weiteren 2 Tagen wurden weitere 0.20 g 9,9-Bis-(2-ethylhexyl)fluoren-2,7-bisboronsäurediethylenglycolester zusetzen. Nach weiteren 6 Stunden wurden 0.5 ml 4-Bromfluorbenzol (End-Capping) zugesetzt und noch 3 h zum Rückfluß erhitzt.

Die Aufarbeitung erfolgte wie unter Beispiel P1 angegeben. Man erhielt 3.85 g (9.9 mmol, 33%) des Polymers V2 als leicht beigen Feststoff.

¹H NMR (CDCl₃): [ppm] δ = 7.9–7.3 (m, 6 H, H-Arom); 2.15 (br. s, 4H, C(9)-CH₂); 1.1–0.4 (m, 30 H, H-Alkyl).

GPC: THF+0.25% Oxalsäure; Säulensatz SDV500, SDV 1000, SDV10000 (Fa.

PPS), 35°C, UV Detektion 254 nm: M_w = 70000 g/mol, M_n = 34000 g/mol.

UV-Vis (Film): $\lambda_{max} = 376 \text{ nm}$

PL (Film): $\lambda_{max} = 420 \text{ nm}$, 444 nm

Verwendung der Polymere für Lumineszenzanwendungen:
Die Polymere P1 bis P6 und V1 und V2 sind alle sehr gut in organischen
Lösemitteln, wie z. B. Toluol, THF, löslich. Aus diesen Lösungen lassen sich dünne
Filme, z. B. durch Spin-Coating, erzeugen. Diese Filme zeigen dann, unter UV-

Anregung (366 nm), eine bläuliche Emission.

Erhitzt man die so erzeugten Filme im Vakuum für längere Zeit (z. B. 2 h) auf über 150°C, so ist bei den Polymeren V1 und V2 eine deutliche Verschiebung der PL-Bande zu beobachten: die Polymere emittieren dann unter UV-Anregung grünlichgelbes Licht. Außerdem wird die Emission ungleichmäßig, d. h. es tritt eine marmorierte Musterung auf.

Die Emissionsfarbe der Polymere P1 bis P4 bleibt hingegen fast unverändert (Verschiebung um weniger als 20 nm).

Ein ähnliches Verhalten ist auch in EL-Vorrichtungen zu beobachten: V1 und V2 zeigen von Beginn an grüne Emission (λ_{max} ca. 520 nm), während die Polymeren P1 bis P4 eine blaue EL aufweisen (λ_{max} ca. 460 nm).

Patentansprüche:

1. Konjugierte Polymere, die neben Struktureinheiten der Formel (I),

worin

- R¹, R² gleich oder verschieden Wasserstoff, C₁-C₂₂-Alkyl, C₂-C₂₀-Hetereoaryl, C₅-C₂₀-Aryl, F, Cl, CN; wobei-die-vorstehend-genannten-Alkylreste-verzweigt oder unverzweigt sein können oder auch Cycloalkyle darstellen, und einzelne, nicht benachbarte CH₂-Gruppen des Alkyrestes durch O, S, C=O, COO, N-R⁵ oder auch einfache Aryle ersetzt sein können, wobei die vorstehend genannten Aryle mit einem oder mehreren nicht aromatischen Substituenten R³ substituiert sein können,
- R³, R⁴ gleich oder verschieden C₁-C₂₂-Alkyl, C₂-C₂₀-Hetereoaryl, C₅-C₂₀-Aryl, F, Cl, CN, SO₃R⁵, NR⁵R⁶; dabei können die Alkylreste verzweigt oder unverzweigt sein oder auch Cycloalkyle darstellen; und einzelne, nicht benachbarte CH₂-Gruppen des Alkylrestes durch O, S, C=O, COO, N-R⁵ oder auch einfache Aryle ersetzt sein können, wobei die vorstehend genannten Aryle mit einem oder mehreren nichtaromatischen Substituenten R³ substituiert sein können,
- R⁵, R⁶ gleich oder verschieden H, C₁-C₂₂-Alkyl, C₂-C₂₀-Hetereoaryl, C₅-C₂₀-Aryl; dabei können die Alkylreste verzweigt oder unverzweigt sein oder auch Cycloalkyle darstellen; und einzelne, nicht benachbarte CH₂-Gruppen des Alkylrestes durch O, S, C=O, COO, N-R⁵ oder auch einfache Aryle ersetzt sein können, wobei die vorstehend genannten Aryle mit einem oder mehreren nichtaromatischen Substituenten R³ substituiert sein können, und
- m, n jeweils eine ganze Zahl 0, 1, 2 oder 3 ist,

noch Struktureinheiten der Formel (II)



٠.

worin

- Ar gleich Aromat und ein mono- oder polycyclisches aromatisches konjugiertes System mit 5 bis 20 Kohlenstoffatomen, bei dem ein oder mehrere Kohlenstoffatome durch Stickstoff, Sauerstoff oder Schwefel ersetzt sein können, und dessen Verknüpfungsstellen so gewählt sind, daß sich entlang der Polymerhauptkette ein Winkel ungleich 180° ergibt, ist, enthalten.
- 2. Polymere nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß R¹ und R² beide gleich und dabei ungleich Wasserstoff oder Chlor sind.
- 3. Polymere nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß R¹ und R² voneinander verschieden und auch von Wasserstoff verschieden sind.
- 4. Polymere nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß m, n eine ganze Zahl 0 oder 1 ist,
- 5. Polymere nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Winkel entlang der Polymerhauptkette kleiner 120° ist.
- 6. Polymere nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß der Winkel entlang der Polymerhauptkette kleiner 90° ist.
- 7. Polymere nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß das erfindungsgemäße Polymer mindestens 1 Mol-% an Struktureinheiten der Formel (II) statistisch bzw. periodisch bzw. altemierend, oder in Blöcken eingebaut enthält.

- 8. Polymere nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß das erfindungsgemäße Polymer 10 bis 10000 Wiederholeinheiten der Formel (I) und (II) enthält.
- 9. Verwendung des Polymeren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 8 als organischer Halbleiter und/oder als Elektrolumineszenzmaterial.
- 10. Elektrolumineszenzvorrichtung enthaltend ein Polymeres gemäß einem der Ansprüche 1 bis 8.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

Pui/EP 99/06422

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 C08G61/02

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included. In the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

C. DUCUMI	INTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	GB 2 313 127 A (KOREA INST SCIENCE TECHNOLOGY) 19 November 1997 (1997-11-19) example 24 claim 1	1-10
X	WO 97 05184 A (DOW CHEMICAL CO) 13 February 1997 (1997-02-13) cited in the application Page 14, Equation 4, 5 -/	1-4

Further documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are listed in annex.
Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filing date	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to
"I" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such docu- ments, such combination being obvious to a person skilled in the art. "&" document member of the same patent family
Date of the actual completion of the international search	Date of mailing of the international search report
15 November 1999	26/11/1999
Name and mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2	Authorized officer
NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Paalman, R

1

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
Pur/EP 99/06422

.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO alegory ' Citation of document, with indication, wi	ere appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
KREYENSCHMIDT M ET BLUE-LIGHT-EMITTING POLY(ALKYLFLUORENE MACROMOLECULES,US, SOCIETY. EASTON, vol. 31, no. 4, po XP000732910 ISSN: 0024-9297 Page1100, Table 1,	nmERICAN CHEMICAL age 1099-1103	1,2,4,7,
	 BASEKARAN MICHAEL ET	1-10

1

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No
Pt. /EP 99/06422

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)		Publication date
GB 2313127	A	19-11-1997	JP US	10036487 A 5807974 A	10-02-1998 15-09-1998
WO 9705184	A	13-02-1997	US CN EP JP US	5708130 A 1192223 A 0842208 A 11510535 T 5962631 A	13-01-1998 02-09-1998 20-05-1998 14-09-1999 05-10-1999
US 5777070	Α	07-07-1998	WO	9920675 A	29-04-1999

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

Pui/EP 99/06422

	FIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES C08G61/02		!
Nach der Int	ternationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klass	sifikation und der IPK	
B. RECHEF	RCHIERTE GEBIETE		
IPK 7			
	rte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, sow		
	er internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Na	ame der Datenbank und evtl. verwendete (Suchbegriffe)
C. ALS WE	ESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie'	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe	der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
x	GB 2 313 127 A (KOREA INST SCIENC TECHNOLOGY) 19. November 1997 (199 Beispiel 24 Anspruch 1		1-10
X	WO 97 05184 A (DOW CHEMICAL CO) 13. Februar 1997 (1997-02-13) in der Anmeldung erwähnt Seite 14, Gleichung 4,5	/	1-4
	.l itere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu nehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie	
" Besonden "A" Veröffe aber r "E" älteres Anme "L" Veröffe scheir ander soll oc ausge "O" Veröffe eine E "P" Veröffe dem t	re Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : antlichtung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist a Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen eldedatum veröffentlicht worden ist antlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er- inen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer ren im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden der die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie eführt) entlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, Bernutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht entlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist	kann nicht als auf erfinderischer Tätigi werden, wenn die Veröffentlichung mit Veröffentlichungen dieser Kategorie in diese Verbindung für einen Fachmann "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselber	it worden ist und mit der r zum Verständnis des der oder der ihr zugrundellegenden utung; die beanspruchte Erfindung chung nicht als neu oder auf achtet werden utung; die beanspruchte Erfindung keit beruhend betrachtet i einer oder mehreren anderen Verbindung gebracht wird und in nahellegend ist n Patentfamilie ist
	Abschlusses der Internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Re 26/11/1999	ye. Ar ye ar two tradition
<u> </u>		Bevoltmächtigter Bediensteter	
rvame und	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patenttaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl. Fax: (+31-70) 340-3016	Paalman, R	

1

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen
F.:/EP 99/06422

•		FCI/EF 9	J/ 00422		
	setzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN				
tegone'	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kom	menden Teile	Betr. Anspruch Nr.		
K	KREYENSCHMIDT M ET AL: "THERMALLY STABLE BLUE-LIGHT-EMITTING COPOLYMERS OF POLY(ALKYLFLUORENE)" MACROMOLECULES,US,AMERICAN CHEMICAL SOCIETY. EASTON, Bd. 31, Nr. 4, Seite 1099-1103 XP000732910 ISSN: 0024-9297 Seite 1100, Tabelle 1, exp. 5,6,7		1,2,4,7,		
A	US 5 777 070 A (INBASEKARAN MICHAEL ET AL) 7. Juli 1998 (1998-07-07) Beispiele 2,3 		1-10		
•					

1

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlic jen. die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

Pui/EP 99/06422

lm Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
GB 2313127	Α	19-11-1997	JP US	10036487 A 5807974 A	10-02-1998 15-09-1998
WO 9705184	Α	13-02-1997	US CN EP JP US	5708130 A 1192223 A 0842208 A 11510535 T 5962631 A	13-01-1998 02-09-1998 20-05-1998 14-09-1999 05-10-1999
US 5777070	Α	07-07-1998	WO	9920675 A	29-04-1999